


## Neofer 31/100p

Kurzzeichen nach DIN IEC 60404-8-1 <sup>1</sup>	REFeB 30/100p
a = anistrop / i = isotrop	i
Gütwert BH(max) [kJ/m <sup>3</sup> ] <sup>6</sup>	30
Gütwert BH(max) [10 <sup>6</sup> G*Oe] <sup>6</sup>	3,77
Remanenz Br [mT] <sup>6</sup>	400
Remanenz Br [Gauß] <sup>6</sup>	4000
Koerzitivfeldstärke HcB [kA/m] <sup>6</sup>	290
Koerzitivfeldstärke HcB [Oersted] <sup>6</sup>	3644
Koerzitivfeldstärke HcJ [kA/m] <sup>6</sup>	1000
Koerzitivfeldstärke HcJ [Oersted] <sup>6</sup>	3644
Zugfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ] <sup>7</sup>	40
Biegefestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ] <sup>7</sup>	t.b.d.
Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	4,50
Wasseraufnahme [%] <sup>7</sup>	0,05
Wärmeausdehnungskoeffizient [10 <sup>-6</sup> /K] <sup>7</sup>	60
spez. Elektr. Widerstand [Ohm m]	2.0x10 <sup>-4</sup>
Entflammbarkeit UL 94	V-2
ungefähre maximale Einsatztemperatur [°C] <sup>5</sup>	140
Temperaturbeiwert der Remanenz pro K [%/K]	-0,12
empfohlene Magnetisierungsfeldstärke	>2800
Zusammensetzung	NdFeB + PA11
Herstellung	



1: Gebildet aus angenäherten Mindestwerten von  $(B * H)_{\max}$  und  $H_{cJ}$  nach DIN IEC 60404-8-1. Combined of approximated minimum values of  $(B * H)_{\max}$  and  $H_{cJ}$  according to DIN IEC 60404-8-1. Composé de valeurs minimales  $(B * H)_{\max}$  et  $H_{cJ}$  suivant DIN IEC 60404-8-1. 2: PA = Polyamid/ Nylon, NBR = Nitrylbutylenrubber, EPH = Epoxidharz/Resin, PPS = Polyphenylensulfid 3: Vorzugsrichtung zur Kalandrierrichtung. Preferred axis to rolling direction. Sens préférentiel d'aimantation au sens de calandrage. 4: Spanabhebend bearbeitbar. Machinable by cutting. Usinable par enlèvement de copeaux. 5: Die maximale Einsatztemperatur ist abhängig von der Anwendung, von der Magnettyp sowie der Magnetgeometrie. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechniker. The maximum operating temperature for a magnet materials is dependent upon the specific application and magnet geometry. Do not hesitate to contact our Application Engineers for more information. La température maximale d'utilisation d'un aimant dépend de son application spécifique ainsi que de sa géométrie. N'hésitez pas à prendre contact avec nos ingénieurs d'application pour plus d'informations. 6: Angegebene Werte nur bei optimalen Abmessungen: Kürzeste Kante > 8 mm, Volumen 1 - 200 cm<sup>3</sup>. Indicated values only with optimum dimensions: shortest edge > 8 mm, volume 1 - 200 cm<sup>3</sup>. Valeurs uniquement pour dimensions optimales côté le plus court > 8 mm, volumes 1 - 200 cm<sup>3</sup>. 7: t.b.d. = noch festzulegen. to be defined. n.a. = nicht angegeben. not applicable. pas applicable.